



P 245

2010

Knauf Klebspachtel M Līmjava minerālajām izolācijas plāksnēm

Materiāls

Knauf Klebspachtel M ir līmjava uz cementa bāzes minerālo izolācijas plāksņu līmēšanai un armēšanai. Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jā sajauc ar ūdeni.

Paredzēta gan mehāniskai izstrādei, gan izstrādei ar rokām.

Uzglabāšana

12 mēnešus, sausās telpās uz koka paletēm. Ieplēstus maisus labi noslēgt.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 132343

Pielietojums

Minerālo izolācijas plāksņu līmēšanai. Armēšanai un špaktelēšanai īpaši Knauf siltumizolācijas sistēmā. Piemērots arī apmetumu un betona virsmām, kā saķeres tilts zem pamatapmetumiem. Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Augsta izturība
- Ūdens tvaikus caurlaidošs
- Vienkārša izstrāde
- Universāli pielietojams

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vajlgām daļām un izviedrējumiem, nenasalušai un nestspējīgai.

Pamatnes sagatavošana:

Limējot siltumizolācijas plāksnes, ja sienā ir lielāki nelīdzsvarumi ($>\pm 5$ mm/m), pirms līmēšanas tā jāizlīdzina.

Temperatūra/klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūrai izstrādes un cietēšanas laikā jābūt virs $+5^{\circ}\text{C}$. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

Izstrāde

Ar rokām

Klebespachtel M pievieno apm. 6 l tīra ūdens uz maisu, samaisa ar lēni rotējošu mikseri, 5 min. Ļauj ievilkties, vēlreiz samaisa un noregulē darbam nepieciešamo konsistenci.

Mehāniski

Samaisa un izstrādā ar PFT G4, ar līmēm paredzēto aprīkojumu.

Izolācijas plākšņu līmēšana

Līmjavu uz izolācijas plāksnes malas uzklāj pa perimetru (līmjavas josla: 5 cm plata, 2 cm augsta) un plāksnes vidū uzliek līmes punktus. Limei jānokļāj vismaz 40% virsmas. Šādi sagatavotu plākšni pielīmē pie sienas. Armēšanu var sākt pēc 48 stundām.

Izolācijas plākšņu armēšana

Uzklāj ar roboto špakteljāpstu (10x10 mm). Svaigajā līmjavā ieklāj sietu ar vismaz 10 cm pārlaidumu un pēc tam gludi nošpaktelē. Siets nedrīkst būt redzams. Špakteles biežumam jābūt vismaz 5 mm. Laiks līdz noslēdzošā seguma uzklāšanai – vismaz 3 dienas.

Špaktelēšana

Uzklāj atbilstošajā biežumā un gludi nošpaktelē. Kārtas biežums 2-5 mm.

Saķeres tilts

Klebespachtel M uzklāj ar roboto špakteljāpstu un horizontāli izķemmē.

Apmetumu var klāt pēc 3 dienām.

Kā nobeiguma segums piemēroti

Knauf gatavie pastozie dekoratīvie apmetumi, Knauf minerālie dekoratīvie apmetumi Struktural un Dekoral.

Norādījumi dībejošanai

Minerālšķiedras plāksnēm dībejošanu var veikt pēc līmēšanas un atbilstošā sacietēšanas laika, apm. pēc 24 stundām.

Minerālvates lamelles

Dībejošanu var veikt armēšanas laikā, pēc sieta aizšpaktelēšanas.

Izstrādes laiks

Iejauktais materiāls ir izstrādājams apm. 2 stundu laikā. Atkarīgs no laika apstākļiem.

Tehniskie dati

Grauda lielums	0-0,6 mm
Spiedes izturība	≥ 5 Mpa
Lieces izturība	$\geq 1,5$ Mpa
Saķeres stiprība	$\geq 0,06$ Mpa
Ūdens uzsūce	$<0,5$ kg (m ² min ^{0,5})

Materiāla patēriņš

Līmēšanai	3,5-5,5 kg/m ²
Armēšanai, špaktelēšanai	apm. 4-6 kg/m ²

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

Citi norādījumi

Knauf Klebespachtel M līmjavai nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties tās īpašības.

Darbariskus tūlīt pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

Knauf Klebespachtel M atbilst ETAG 004 prasībām, kas apliecināts ar Eiropas tehnisko apstiprinājumu ETA-10/0320 un sertifikātu Nr. 1020-CPD-020-024918. Šķīstošā hroma VI (Cr VI) saturs atbilst EK regulas Nr. 552/2009 p.47. noteiktajām prasībām.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu Xi kairinošs

R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. S2 Sargāt no bērniem. S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S28 Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. S37 Strādāt aizsargcimdos. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaistītā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai paši Knauf ieteikti produkti.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurie, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autoritēstības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar Knauf SIA atļauju.